

DINITROL 530

Glass/Paint Primer

Описание:

DINITROL 530 Glass/Paint Primer - это черная, физически и химически высыхающая грунтовка на основе растворителя, предназначена для предварительной подготовки очищенной/активированной поверхности лобового стекла или кузова автомобиля перед нанесением полиуретанового клеящего состава DINITROL.

DINITROL 530 Glass/Paint Primer усиливает адгезию полиуретанового клеящего состава к поверхности, а также предотвращает разрушение клеящего состава от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Препарат DINITROL 530 сочетает в себе следующие функции:

- отличная предварительная адгезионная подготовка поверхностей;
- защищает поврежденный металл от коррозии;
- совместим со всеми клеями DINOL.

Применение:

Как и в каждой пигментной грунтовке или краске в данном продукте может образовываться осадок и его необходимо перед использованием перемешать. Для этой операции в емкости имеется металлический шарик. После тщательного перемешивания грунтовку необходимо нанести с помощью специального инструмента, такого как шерстяной тампон или фетровый аппликатор. DINITROL 530 Glass/Paint Primer необходимо наносить на стекло, предварительно обработав его DINITROL 520 Glass Activator/Cleaner.

При нанесении DINITROL 530 Glass/Paint Primer на металлическую (неокрашенную) поверхность кузова, необходимо предварительно обработать DINITROL 520 Glass Activator/Cleaner.

DINITROL 530 Glass/Paint Primer обладает защитными антикоррозионными свойствами, образуя хорошую основу для нанесения PUR клея.

Если при удалении старого стекла на фланце рамы образовались царапины до металла, их необходимо покрыть грунтовкой DINITROL 530 Glass/Paint Primer для защиты от коррозии. Перед нанесением клеящего состава необходимо оставить грунтовку DINITROL 530 Glass/Paint Primer высыхать не менее 10 минут.

Т.к. продукт чувствителен к влаге, находящейся в воздухе, емкость с составом необходимо оставлять открытой как можно меньше времени.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com

DINITROL 530

Glass/Paint Primer

После использования емкость с составом необходимо сразу закрывать. Недопустимо попадание загрязнение в емкость с составом.

Технические свойства:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Химическое основание: | реактивный полиуретан |
| Цвет: | черный |
| Плотность: | 990 ± 20 кг/м ³ |
| Вязкость по Брукфелдуду: | 17 – 25 МПа·с |
| Содержание твердых веществ: | 33 ± 2% |
| Время высыхания: | > 5 минут * |
| Точка воспламенения: | < 21°C |
| Температура применения: | + 5°C – 40°C |
| Расход: | приблизительно 150 г/м ² |
| Метод применения: | войлочный аппликатор, кисть |
| Выдержка до выполнения следующей операции: | мин. 10 минут * Макс. 72 часа |
| Срок годности: | 12 месяцев |

* 23°C / 50% отн. влажности.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com